



www.ofgbg.com

Физико-механични параметри

МЕМОРИ ПЯНА ТИП VSKO

МЕМОРИ ПЯНА

ТИП		ПЛЪТНОСТ [KG/M³]	ТВЪРДОСТ ILD [N] 40%	ТВЪРДОСТ CLD [kPa] 40%	ЕЛАСТИЧНОСТ MIN. [%]	ДЕФОРМАЦИЯ MAX. [%]	СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА MAX. [%]	ЯКОСТ НА ОПЪН MIN. [kPa]	ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖАВАНЕ MIN. [%]	ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ [s]
N	kPa									
VISCOR-30050	VISCOR-3012	27,0-35,0	30,0-75,0	7,5-18,7	20	12	1	50	90	5-30
VISCOR-50060	VISCOR-5015	45,0-55,0	48,0-80,0	1,2-2,0	20	12	1	50	90	3-20
VISCOR-50060I	VISCOR-5015I	47,5-55,0	48,0-72,0	1,2-1,8	15	9	1	55	90	5-13
VISCOR-50100	VISCOR-5025	45,0-55,0	70,0-120,0	1,7-3,0	20	10	1	50	90	3-20
VISCOR-50100I	VISCOR-5025I	47,5-55,0	82,0-118,0	2,05-2,95	15	9	1	55	90	5-13